



Podkład pod podłogi Rigid Master 1 mm

Underlay Rigid Master 1 mm

Karta techniczna

Technical card

Grubość / Thickness	1.00 mm	DIN CEN/TS 16354
Waga rolki na m ³ / Product area weight	1.20 kg/m ²	
Długość / Length	10,000 mm	DIN CEN/TS 16354
Szerokość / Width	1,000 mm	DIN CEN/TS 16354
Wyciszenie podłogi / Reflected walking sound	do / up to 12 %	Windmüller factory rating, int. (form. EPLF WD 021029-5) Measured under: SPC (EU) 5mm
Pochłanianie dźwięku / Impact sound	Do / up to 15 dB; 12 dB	DIN EN 16251-1 Measured under: norm laminate 7mm; SPC (EU) 5mm
Opór cieplny / Thermal resistance	0.01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (suit. for water underfloor heatings) The max. R in the overall system can be 0,15m ² K/W.
Dyfuzja pary wodnej / Water vapor diffusion [WVTV]	n.d. / n.a.	DIN CEN/TS 16354
Residual indentation	< 0.05 mm	DIN EN ISO 24343-1 Measured under: SPC (EU) 5mm
Odporność na ściskanie / Compressive strength	> 750 kPa	acc. to DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
Odporność na odkształcenia / Compressive creep	> 105 kPa	DIN CEN/TS 16354
Trwała elastyczność / Dynamic load	> 3,500,000 cycles	DIN CEN/TS 16354
Odporność na uderzenia / Resistance to large ball	~ 500 mm; 1350 mm	DIN CEN/TS 16354 Measured under: norm laminate 7mm; SPC (EU) 5mm
Wyrównanie podłoża / Punctual conformability	~ 0.20 mm	DIN CEN/TS 16354
Reakcja na ogień / Reaction to fire	Efl	DIN EN 13501-1 (excluding covering)
Gwarancja / Warranty	Dożywotnia / Lifetime	