

Nr. kat.

052 bezbarny 00	050 biały 10	037 jasnoszary 16	036 srebrno-szary 17	051 szary 15	038 betonowo-szary 14
030 bazalt 64	032 beż jura 33	033 manhattan 77	034 piaskowo-szary 18	035 kamienno-szary 22	053 beż bahama 34
054 jasny beż 29	055 pergamon 27	056 brąz bali 59	057 karmel 38	058 beż 32	060 antracyt 66
061 czarny 90	062 jaśmin 28	063 anemon 35	064 sahara 40	065 brąz 52	066 mahoeń 50
069 heban 62	231 czerwono-brązowy 56	232 umbra 58	239 wanilia 30	240 toffi 57	270 ciemnoszary 70
271 szary naturalny 72	283 kasztan 50				



Silikon sanitarny



Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych.

- W pomieszczeniach sanitarnych i obszarach podwodnych
- Ogranicza rozwój grzybów zgodnie z normą PN-EN ISO 846
- Odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowanie UV
- Bardzo dobre właściwości obróbki
- Wysoka przyczepność do okładzin ceramicznych
- Dopuszczony do kontaktu z żywnością¹⁾
- Licencja EMICODE[®] wg GEV: EC1^{PLUS} bardzo niski poziom emisji^{PLUS}
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Silikon sanitarny Sopro jest gotowym do użycia, utwardzającym się pod wpływem kwasu octowego silikonowym materiałem uszczelniającym, o działaniu ograniczającym rozwój grzybów, który przeznaczony jest do elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych, również między okładzinami z płytek a wanną kąpielową, brodzikiem, umywalką lub zlewozmywakiem, muszlą klozetową, pisuarem, itp.

Do spoinowania szczelin w obszarach ościeżnic drzwiowych i ram okiennych, w narożach i miejscach łączących okładziny ścienne i podłogowe w pomieszczeniach, w obszarach podwodnych (z podkładem Sopro UW 025), w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zalecane podłoża

Sopro Silicon łączy wiele rodzajów podłoża bez konieczności zastosowania podkładu. Na podłożach chłonnych przyczepność silikonu sanitarnego może zostać zwiększona przez zastosowanie podkładu Sopro P 4050. Podłoża np. krawędzie płyt oczyścić, Sopro P 4050 nanieść przy pomocy pędzla na krawędzie okładziny i pozostawić do odparowania. Sopro Silicon wbudować w szczeliny spoinowe w czasie do 5 godzin po zastosowaniu podkładu.

Bez podkładu: szkło, płytki okładzinowe i płytki dwustronne, tworzywo poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, lakiery epoksydowe, PCV, lakiery alkidowe, aluminium, tworzywa akrylowe.

Z użyciem Sopro P 4050: beton, beton komórkowy, tynk, mur.

Z użyciem Sopro SPM 022: stal szlachetna, stal ocynkowana, ocynkowany chrom, aluminium anodowane, emalie, powłoki lakierowane na bazie rozpuszczalników, PCV.

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych tych produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Z uwagi na różnorodność spotykanych podłoży i możliwość wzajemnych oddziaływań zalecamy przeprowadzenie próbnego fugowania.

W przypadku innych podłoży, niż określono wyżej, należy zasięgnąć porady naszych doradców technicznych.

Czas tworzenia się warstwy naskórkowej

Ok. 10 minut

¹⁾ Spełnia warunki mikrobiologiczne zgodnie z metodą badań Laboratorium Chemicznego Dr. Stegemann oraz wymagania niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) dla lotnych związków organicznych i substancji migrujących.

Utwardzanie /usieciowienie	Ok. 2 mm/24 godziny.
Odporność termiczna	Od -30°C do +180°C
Temperatura stosowania	Od +5°C do +35°C (podłoże, materiał, powietrze).
Przejmowanie ruchów szczeliny fugowej: zwięzanie/ rozszerzanie	Maks. 25% szerokości spoiny.
Szerokość / głębokość spoiny	5 mm/5 mm; 6 mm/6 mm; 8 mm/8 mm; 10 mm/8 mm; 12 mm/8 mm; 15 mm/10 mm.
Twardość wg metody Shore'a A zgodnie z normą ISO 868	~ 20
Wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z normą ISO 37 S3A [N/mm ²]	~ 1,8
Zużycie	3,1 mb/pojemnik, przy szerokości 10 mm i głębokości spoiny 10 mm.
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, 24 miesiące od daty produkcji. Otwarty pojemnik zużyć w ciągu 7 dni.
Opakowania	Pojemnik 310 ml (12 szt. w kartonie).

Właściwości	Silikon sanitarny Sopro jest gotowym do użycia, sieciującym kwasem octowym silikonowym materiałem uszczelniającym, który jest poddawany stałemu monitorowaniu jakości. Ogranicza rozwój grzybów. Po utwardzeniu / usieciowieniu silikonowy materiał uszczelniający jest trwale elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowanie UV.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Przygotowanie podłoża	<p>Krawędzie szczelin spoinowych muszą być czyste, suche i nośne oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Oleje i zafłuszczenia z podłoża gładkich, o zamkniętych porach, należy całkowicie usunąć przy pomocy dostępnych w handlu rozpuszczalników jak np. aceton lub spirytus. Jeżeli jest to wymagane, dla danego podłoża zastosować podkład.</p> <p>Fugi cementowe, przed wprowadzeniem silikonu, muszą być utwardzone i suche.</p> <p>Przed wprowadzeniem fugi Sopro Silicon, szczelinę dylatacyjną wypełnić do właściwej głębokości materiałem wypełniającym np. sznurem dylatacyjnym.</p> <p>Uwaga: Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami bitumicznymi, zawierającymi smołę lub włóknowymi. Sopro Silicon nie może przylegać do dna szczeliny spoinowej.</p> <p>W obszarach podwodnych: na mineralne podłoża oraz nieszkliwione płytki zastosować podkład Sopro UW 025.</p>
Sposób użycia	<p>Odpowiednio przygotowaną szczelinę, ze szczelnie przylegającym sznurem dylatacyjnym wypełnić silikonem sanitarnym Sopro Silicon w ciągu 5 godzin po odparowaniu podkładu, bez pęcherzyków powietrza przy pomocy pistoletu do silikonów. Przed utworzeniem się warstwy naskórkowej powierzchni spoiny wygładzić szpachelką lub kształtką do wygładzania, zwilżoną preparatem do fug silikonowych Sopro GM 026. Możliwe jest podzielenie pracy na etapy.</p> <p>Wskazówka:</p> <p>Spoiny, aż do uzyskania pełnego usieciowienia/ utwardzenia ich powierzchni, należy chronić właściwymi sposobami przed mechanicznymi uszkodzeniami i zabrudzeniem.</p> <p>Miedź, mosiądz i ołów mogą korodować pod wpływem Sopro Siliconu. Ze względu na szeroki wybór możliwych do zastosowania okładzin zalecane jest wykonanie próbnego fugowania.</p> <p>W celu zapewnienia nienaganej pod względem higienicznym jakości wody w basenach, należy odpowiednio przygotować i dezynfekować wodę. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, okładzinę należy raz w roku gruntownie wyczyścić, przy czym wymagana jest całkowita wymiana wody.</p>
Dane czasowe	Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.
Narzędzia	Pistolet do silikonów, kształtka do wygładzania. Czyszczenie narzędzi: bezpośrednio po zakończeniu pracy uniwersalnym rozpuszczalnikiem; utwardzony silikon – tylko mechanicznie.
Licencja	EMICODE® wg GEV: EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
Certyfikaty	Laboratorium Chemiczne dr Stegemann, Georgsmarienhütte - spełnia wymagania mikrobiologiczne zgodnie z procedurą Laboratorium Chemicznego dr Stegemann; poziom emisji lotnych związków organicznych i substancji migrujących spada poniżej granicy wykrywalności według niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR).

Narzędzia

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).

Zawiera substancję biobójczą 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on dla ochrony przed pleśnią. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą. Podczas obróbki i procesu utwardzania zapewnić odpowiednią wentylację.



Symbol: brak.

Wskazania zagrożeń: brak.

Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Polecenia specjalne: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Oznaczenie CE

 0757	 Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Niemcy) www.sopro.com
14 CPR-DE3/9001.3.pol EN 15651-1, EN 15651-2 EN 15651-3, EN 15651-4 Sopro SanitärSilicon (wszystkie kolory) Jednoskładnikowy siedzący kwasem octowym uszczelniając silikonowy, do zastosowania na fasadach, jako kit szklarski w pomieszczeniach sanitarnych i obszarach obciążonych ruchem pieszym Typ F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: szkło Obróbka wstępna: Sopro SiliconPrimer Clean SPC 023	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gąsoszczelność - Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu spełnia (NF) - Odporność na spływanie ≤ 3 mm - Zmiana objętości ≤ 10% - Wytrzymałość na rozrywanie spełnia (NF) - Właściwości mechaniczne, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody spełnia (NF) - Właściwości adhezyjne/kohezyjne po oddzia- liwaniu ciepła, wody i sztucznego światła spełnia (NF) - Powrót elastyczny ≥ 70 % - Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / moduł ścieżki dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) ≤ 0,9 MPa - Właściwości mechaniczne przy stałym rozciąganiu kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) spełnia (NF) - Rozwój mikrobiologiczny 0	
Trwałość	spełnia (NF)
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecz- nych dla środowiska naturalnego i zdrowia określone	